

インプラント上部構造にお勧めする ハイカラット白金加金。

ネクシオキャスト

歯科铸造用金合金【ハイカラット系】 黄金色

インプラント上部構造にお勧めする ハイカラット白金加金。



管理医療機器
認証番号 220ACBZX00093000 号



●熱変形が小さいこと

銅の含有率を抑え（8.7%）、変位率が小さく、長く複雑かつ精密な作業を行う上で信頼できるメタルです。

●高い鑄接強さを持つこと

均一な結晶粒や鑄接界面が緻密な接合であり、高い接着強さを実現しています。

●生物学的安全性情報が明らかなこと

安全性評価はもちろん、全ての成分元素を開示することで歯科医師の皆様や患者様に安心を提供します。

成 分

金 73%	白金	銀	銀
	7%	10.2%	8.7%
その他 1.1%			

その他……亜鉛、イリジウム

硬 さ (HV) 鑄造後 240

焼成後 167

硬 化 274

密 度 16.0g/cm³

液相点 975°C

固相点 905°C

主な用途：コーヌス、テレスコープ、アタッチメント、
クラウン、ブリッジ、床

NET. 10g

YAMAKIN