

ミラロイタイプⅡ

【禁忌・禁止】

本合金又は類似成分の合金に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【不具合・有害事象】

掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹（遅発性金属アレルギー疾患）を発症することがあります。

【形状・構造等】

該当規格：JIS T 6108「歯科鑄造用銀合金」（第 1 種）

成分・分量：

成分	分量
銀	69.0%
亜鉛	20.0%
錫	9.0%
その他※	2.0%

※ インジウム

【使用目的、効能又は効果】

主としてインレー、コアに用いる。

【品目仕様】

物理的性質

液相点	645℃
ビッカース硬さ	165HV

【操作方法又は使用方法等】

- ワックスアップ・埋没・焼却
①ワックスアップは、通法によって行い、直系 1.5～2.5mm のスブルー線を使用してください。細い場合、湯まわり不良や鑄巣を発生する原因となります。
②埋没材は、石こう系埋没材を使用してください。
③焼却は、埋没材の取扱説明書等に従って焼却した後約 400℃まで冷却してください。
- 溶解鑄造
溶解は、都市ガス・空気等を利用し、合金が溶け始めたらフラックスを少量加え合金が完全に溶解して球状になったとき直ちに鑄造してください。
- 研磨
通法によって研磨してください。
- 本合金を再使用した場合や、本合金以外の物質が混入した場合には、物理的性質が低下することがあります。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 本合金を再溶解する場合には、サンドブラスター等で埋没材、酸化膜を完全に取り除き、新しい合金を等量以上加えて溶解すること。
- 歯科用フラックスを使用する場合には、その説明書に表示してある使用上の注意事項を守ること。
- るつぼは、他の合金用るつぼを併用しないでください。
- 銀主成分の合金は、ヨード系のうがい薬を用いると合金表面が変色することがありますので注意してください。変色した場合は再研磨してください。

【使用上の注意】

- 使用注意
①本合金の鑄造設備付近には、局所排気装置、換気扇などを設けて密閉した部屋での作業を避け、鑄造により発生する粉塵及び蒸気を吸入しないこと。また保護めがねを着用すること。
②本合金の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
③他の合金と混溶しないこと。
④本合金は、記載の用途以外には使用しないこと。
⑤本合金は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
⑥患者とのインフォームドコンセントの原則に基づいた治療をお勧めします。

(2) 重要な基本的注意

- ①本合金の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【貯蔵・保管方法及び使用期限等】

[貯蔵・保管方法]

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

質量：100 g／包

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造元・製造販売元

株式会社アイディエス

住所：〒533-0031
大阪市東淀川区西淡路 6-1-38
電話番号：06-6325-3106
FAX 番号：06-6325-1010